



Dimension board	
LONGUEUR	2200 mm
LARGEUR	220 mm
ÉPAISSEUR TOTALE	15.0 mm
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	4 mm
CONTENU DE LA COUCHE	Min 4 Pl x 2200 mm

Dimension Colis	
LONGUEUR DU PAQUET	2210 mm
LARGEUR DU PAQUET	230 mm
ÉPAISSEUR DU PAQUET	85 mm
POIDS DU PAQUET	25 kg
COUCHES/PAQUET	5
M ² /PAQUET	$2.42\ m^2$

Dimension Palette	
LONGUEUR DE PALETTE	2230 mm
LARGEUR PALETTE	920 mm
HAUTEUR DE PALETTE	970 mm
POIDS DE LA PALETTE	1000 kg
PAQUET/PALETTE	40
M ² /PALETTE	96.80 m ²

CARACTÉRISTIQUES

\sim		/ .	
(OHC	ne.	supérieure	2
Couci	10	Juponouic	-

TYPE DE BOIS	Chêne
NOM LATIN	Quercus Robur
CHOIX DE BOIS	CLASSIC
CONSTRUCTION	2-plis
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	4 mm
MOTIF	1 bande
MÉTHODE DE COUPE	Zaagfineer
CHANFREIN	Micro chanfrein micro 2 côtés latéraux
FINITION	Huilé
STRUCTURE DE LA SURFACE	Brossé


Composition du support

TYPE DE SUPPORT	MPX
ESSENCE DE BOIS SUPPORT	Mixed Light Hardwood
EPAISSEUR TOTALE SUPPORT	11 mm
ENCOLLAGE	Kruiselings

Pose

SYSTÈME	APPLICATIONS	CHAUFFAGE AU SOL
Rainure et languette	Usage domestique leger.	Oui
	Usage commercial modereí.	
	Usage commercial normal.	REPONÇABLE
	Usage domestique normal.	Oui
	Usage commercial intensif.	





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Standard	Résultat
RÉACTION AU FEU	EN 13501-1	Dfl-S1
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	EN 12667 / ISO 8302	0,11m² k/w
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	EN 335	Classe 1
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	EN 1533	Passé
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	EN 15676	Passé
TAUX D'HUMIDITÉ	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICATION









