



Dimension board

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| LONGUEUR | 1200 mm |
| LARGEUR | 150 mm |
| ÉPAISSEUR TOTALE | 10.0 mm |
| ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE | 3 mm |
| CONTENU DE LA COUCHE | Min 7 Pl x 1200 mm |

Dimension Colis

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| LONGUEUR DU PAQUET | 1210 mm |
| LARGEUR DU PAQUET | 158 mm |
| ÉPAISSEUR DU PAQUET | 95 mm |
| POIDS DU PAQUET | 15 kg |
| COUCHES/PAQUET | 9 |
| M²/PAQUET | 1.62 m ² |

Dimension Palette

| | |
|------------------------------|----------------------|
| LONGUEUR DE PALETTE | 1230 mm |
| LARGEUR PALETTE | 1120 mm |
| HAUTEUR DE PALETTE | 1160 mm |
| POIDS DE LA PALETTE | 920 kg |
| PAQUET/PALETTE | 60 |
| M²/PALETTE | 97.20 m ² |

CARACTÉRISTIQUES

Couche supérieure

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| TYPE DE BOIS | Chêne |
| NOM LATIN | Quercus Robur |
| CHOIX DE BOIS | HOME |
| CONSTRUCTION | 2-plis |
| ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE | 3 mm |
| MOTIF | 1 bande |
| MÉTHODE DE COUPE | Zaagfineer |
| CHANFREIN | Micro chanfrein 4 côtés |
| FINITION | Vernis |
| STRUCTURE DE LA SURFACE | Brossé |

Composition du support

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| TYPE DE SUPPORT | MPX |
| ESSENCE DE BOIS SUPPORT | Mixed Light Hardwood |
| ÉPAISSEUR TOTALE SUPPORT | 7 mm |
| ENCOLLAGE | Kruiselings |

Pose

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------|
| SYSTÈME | APPLICATIONS | CHAUFFAGE AU SOL |
| Clic | Usage domestique léger. Usage commercial modéré. Usage commercial normal. Usage domestique normal. Usage commercial intensif. | Oui REPONÇABLE Oui |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | Standard | Résultat |
|--------------------------|---------------------|------------------------|
| RÉACTION AU FEU | EN 13501-1 | Dfl-S1 |
| EMISSION DE FORMALDÉHYDE | EN 717-1 | E1 |
| PCP | CEN/TR 14823 | ≤ 5ppm |
| CONDUCTIVITÉ THERMIQUE | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m ² k/w |
| DURABILITÉ BIOLOGIQUE | EN 335 | Classe 1 |
| RÉSISTANCE À LA RUPTURE | EN 1533 | Passé |
| RÉSISTANCE AU GLISSEMENT | EN 15676 | Passé |
| TAUX D'HUMIDITÉ | EN 13183-1 | 7% (+/-2%) |

CERTIFICATION



EN 14342

