



Afmeting plank

| | |
|----------------------|---------|
| LENGTE | 2200 mm |
| BREEDTE | 220 mm |
| TOTALE DIKTE | 20.0 mm |
| DIKTE TOPLAAG | 6 mm |

Afmeting pak

| | |
|--------------------------|---------------------|
| LENGTE PAK | 2210 mm |
| BREEDTE PAK | 230 mm |
| DIKTE PAK | 110 mm |
| GEWICHT PAK | 33 kg |
| LAGEN/PAK | 5 |
| M²/PAK | 2.42 m ² |

Afmeting pallet

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| LENGTE PALLET | 2230 mm |
| BREEDTE PALLET | 920 mm |
| HOOGTE PALLET | 1220 mm |
| GEWICHT PALLET | 1320 kg |
| PAKKEN/PALLET | 40 |
| M²/PALLET | 96.80 m ² |

KENMERKEN

Toplaag

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| HOUTSOORT | Eik |
| LATIJNSE NAAM | Quercus Robur |
| SORTERING | CLASSIC |
| OPBOUW | 2-laags |
| DIKTE TOPLAAG | 6 mm |
| MOTIEF | 1 strook |
| ZAAGWIJZE | Zaagfineer |
| VELLING | 4 zijden verouderde velling |
| OPPERVLAKTESTRUCTUUR | Antiek |

Samenstelling van de drager

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| DRAGER TYPE | MPX |
| HOUTSOORT BASIS DRAGER | Mixed Light Hardwood |
| TOTALE DIKTE DRAGER | 14 mm |
| DRAGER VERLIJMING | Kruiselings |

Plaatsing

| | | |
|----------------|--|------------------------|
| SYSTEEM | TOEPASSINGEN | VLOERVERWARMING |
| Tand- en groef | Licht huishoudelijk gebruik. | Ja |
| | Matig commercieel gebruik. | |
| | Normaal commercieel gebruik. | HERSCHUURBAAR |
| | Normaal huishoudelijk gebruik. | Ja |
| | Overvloedig commercieel gebruik. | |
| | Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes. | |

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | Norm | Resultaat |
|---------------------------|---------------------|------------------------|
| BRANDREACTIE | EN 13501-1 | Dfl-S1 |
| FORMALDEHYDE-EMISSIE | EN 717-1 | E1 |
| PCP | CEN/TR 14823 | ≤ 5ppm |
| THERMISCHE GELEIDBAARHEID | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m ² k/w |
| BIOLOGISCHE DUURZAAMHEID | EN 335 | Klasse 1 |
| BREEKSTERKTE | EN 1533 | Pass |
| SLIPWEERSTAND | EN 15676 | Pass |
| VOCHTGEHALTE | EN 13183-1 | 7% (+/-2%) |

CERTIFICERING



EN 14342

