

**Afmeting Plank**

LENGTE	2200 mm
BREEDTE	220 mm
TOTALE DIKTE	15 mm
DIKTE TOPLAAG	4 mm
LAAGINHOUD	Min. 4 Pl. x 2200 mm

Afmeting Pak

LENGTE PAK	2210 mm
BREEDTE PAK	230 mm
DIKTE PAK	85 mm
GEWICHT PAK	25 kg
LAGEN/PAK	5
M²/PAK	2.42 m ²

Afmeting Pallet

LENGTE PALLET	2230 mm
BREEDTE PALLET	920 mm
HOOGTE PALLET	970 mm
GEWICHT PALLET	1015 kg
PAKKEN/PALLET	40
M²/PALLET	96.8 m ²

Kenmerken**Toplaag**

HOUTSOORT	Eik
LATIJNSE NAAM	Quercus
SORTERING	CLASSIC
OPBOUW	2-laags
DIKTE TOPLAAG	4 mm
STROKEN	1 strook
ZAAGWIJZE	Zaagfinez
VELLING	Microveling Twee langsijden (0,50 mm)
KLEURAFWERKING	Gerookt Patina wit Vernis natuur
OPPERVLAKTESTRUCTUUR	Gestructureerd

Samenstelling van de drager

DRAGER TYPE	Multiplex draagconstructie
HOUTSOORT BASIS DRAGER	Mixed Light Hardwood
OPBOUW BASIS DRAGER	Multiplex (7 lagen)
TOTALE DIKTE DRAGER	11 mm
DRAGER VERLIJMING	Kruiselings (Casco)

Plaatsing**SYSTEEM**

Tand- en groefstelsel

**TOEPASSINGEN**

Licht huishoudelijk gebruik
Matig commercieel gebruik
Normaal commercieel gebruik
Normaal huishoudelijk gebruik
Overvloedig commercieel gebruik

VLOERVERWARMING

Ja

HERSCHURBAAR

De dikte van de toplaag laat
herschuren toe, maar
herschuren kan een invloed hebben op de
structuur van de vloer.

Meer info vindt u op
www.lalegno.be
"Alles over parket"

Certificering

Dit product is conform aan de CE-norm EN 14342:2005 +A1:2008 - Niveau 4 voor vloerbekleding type NBN EN 13489:2002 (Wood and parquet flooring-Multilayer parquet)

- Formaldehyde-emissie, bepaald volgens norm EN 13183-1:E1
- Vochtgehalte, bepaald volgens norm EN 13183-1: 10% (+/-2%). Past in droge ruimtes met een vochtgehalte van 50% tot 60%
- Breedtekrimp, voldoet aan nomr EN 13647
- Brandreactie, bepaald volgens norm EN 13501-1: Dfl-S1
- Bevat geen PCP (pentachloorfenol)

Technische specificaties

- Hardheid: N/mm² (Birnell Hardheid) 4,00
- Thermische geleidbaarheid: λ 14,00(W/(mk)) R= 0,11 m² k/