



Afmeting Plank

LENGTE	1850 mm
BREEDTE	142 mm
TOTALE DIKTE	15 mm
DIKTE TOPLAAG	4 mm

Afmeting Pak

LENGTE PAK	1860 mm
BREEDTE PAK	150 mm
DIKTE PAK	160 mm
GEWICHT PAK	23 kg
LAGEN/PAK	10
M²/PAK	2.63 m ²

Afmeting Pallet

LENGTE PALLET	1880 mm
BREEDTE PALLET	1050 mm
HOOGTE PALLET	1080 mm
GEWICHT PALLET	981 kg
PAKKEN/PALLET	42
M²/PALLET	110.46 m ²

Kenmerken

Toplaag

HOUSOORT	Bamboe
LATIJNSE NAAM	Phyllostachys Pubescens
SORTERING	NATUREL
OPBOUW	3-laags
DIKTE TOPLAAG	4 mm
STROKEN	1 strook, strandwoven
ZAAGWIJZE	Zaagfineer
VELLING	Geen velling
KLEURAFWERKING	Onbehandeld
OPPERVLAKTESTRUCTUUR	Glad

Samenstelling van de drager

DRAGER TYPE	Populier draagconstructie
HOUSOORT BASIS DRAGER	Populier
OPBOUW BASIS DRAGER	2-laags (Drager, balancer)
TOTALE DIKTE DRAGER	11 mm
DRAGER VERLIJMING	Kruiselings (Casco)

Plaatsing

SYSTEEM

Tand- en groefstelsysteem



TOEPASSINGEN

Licht huishoudelijk gebruik
 Matig commercieel gebruik
 Normaal commercieel gebruik
 Normaal huishoudelijk gebruik
 Overvloedig commercieel gebruik

VLOERVERWARMING

Nee

HERSCHUURBAAR

Herschuurbaar

Meer info vindt u op
www.lalegno.be
 "Alles over parket"

Certificering

Dit product is conform aan de CE-norm EN 14342:2005 +A1:2008 - Niveau 4 voor vloerbekleding type NBN EN 13489:2002 (Wood and parquet flooring-Multilayer parquet)

- Formaldehyde-emissie, bepaald volgens norm EN 13183-1:E1
- Vochtgehalte, bepaald volgens norm EN 13183-1: 10% (+/-2%). Past in droge ruimtes met een vochtgehalte van 50% tot 60%
- Breedtekrimp, voldoet aan nomr EN 13647
- Brandreactie, bepaald volgens norm EN 13501-1: Dfl-S1
- Bevat geen PCP (pentachloorfenol)

Technische specificaties

- Hardheid: N/mm² (Birnell Hardheid) 3,40
- Thermische geleidbaarheid: λ 14,00(W/(mk)) R= 0,11 m² k/w

Bijkomende testen:

- Getest op delaminatie en stabiliteit volgens EN1910 (vgl. 21-CLASSIC-220-BRUT)
- De oppervlakte treksterkte werd getest volgens EN314-2 (voldoet aan Class1: dry interior)